

# Orientační zkouška přidržnosti - záznam

použitý tmel	Webertherm 710 klasik			Objednatel: ASA expert, a.s. Lešetínská 626/24 719 00 Ostrava Kunčice			
podklad	Panel s vápencovým posypem						
Data a počasí průběhu zkoušky							
	Datum	Počasí					
zhotovení vzorků	23.4.2025	13°C		Místo stavby: BD Moravská 13 Havířov Šumbark			
zrání vzorků počet dní	7	14°C					
provedení zkoušky 1.	30.4.2025	18°C					
provedení zkoušky 2.							
číslo	zkušební místo	doba zrání	Výsledek	tl. vrstvy mm	způsob porušení		poznámka
		dny			MPa	Vrstva	
1.	čelní stěna	7	0,38	4	100%	100%	
2.	čelní stěna	7	0,43	4	100%	100%	
3.	Zadní stěna	7	0,26	4	100%	100%	
4.	Zadní stěna	7	0,62	4	100%	100%	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
		1. termín	2. termín	<b>Poznámka:</b> V ČSN 73 2901 – provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.3. se doporučuje, aby průměrná hodnota přidržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s tím, že žádný výsledek zkoušky přidržnosti lepicí hmoty k podkladu nesmí být menší než 0,08 MPa.			
Počet zkoušek		4					
<b>Výsledná hodnota</b>		0,423MPa					
Nevyhovující výsledek							
Zkoušky provedl:		Záznam vyhotovil:		Datum:		Podpis:	
Stanislav Buba		Stanislav Buba		30.4.2025			

